

# EnviPress

Schwarz Produktion  
**MAXAU**

**EnviPress** ist ein leicht kalandriertes, ungestrichenes, holzhaltiges SC-B Papier. Es besteht bis zu 100% aus Recyclingfasern.

- Hoher Druckglanz
- Geeignet für Rotationstiefdruck und Heatset Web Offset
- Papierfärbung wie SC-Qualitäten

## PRODUZENT

Maxauer Papierfabrik GmbH

## TYPISCHE ENDANWENDUNGEN

Zeitschriften  
Beilagen  
Broschüren  
Einleger  
Flyer

## CHARAKTERISTISCHE DATEN

Fogra 54

## ICC-PROFIL

PSOsc-b\_paper\_v3\_FOGRA54.icc

## DRUCKVERFAHREN

HSWO  
Rotationstiefdruck

L* a* b* Sollwerte	L*	a*	b*	Fluoreszenz (ISO 12647-2)
ISO 5631-3 (D50/C2°)	86,0	-0,5	5,0	Schwach

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN (Sollwerte)

Material		g/m <sup>2</sup>	42	45	49	52	56
Helligkeit	ISO 2470-2 (D65/10°)	%	65	65	65	65	66
CIE-Weißegrad	ISO 11476 (C/2°)	%	42	43	43	44	45
Opazität	ISO 2471	%	89	91	93	94	95
Glanz Hunter	ISO 8254-1	%	36	36	37	37	37
Dicke	ISO 534	µm	41	43	45	47	50
Volumen	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	0,96	0,94	0,92	0,90	0,89
Glätte	ISO 8791-4 PPS (1MPa)	µm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

## ROLLENSPEZIFIKATIONEN MAXAU

Hülsendurchmesser: 76 mm & 150 mm  
Trimmbreite: 7200 mm  
Breite: min. 400 mm, max. 4320 mm  
Durchmesser: 1250 mm  
Gewicht: max. 6800 kg

## ZERTIFIKATE

EU Ecolabel DE/011/122  
Quality ISO 9001  
Environment ISO 14001  
Health & Safety ISO 45001  
Energy ISO 50001  
FSC®CoC  
PEFC™ CoC  
Blauer Engel UZ 72  
Blauer Engel UZ 14 - auf Anfrage

## UMWELT

enthält Recyclingfasern  
Papier ist recycelbar  
Verpackung ist recycelbar

## LAGERUNG UND HANDHABUNG

- Lagern Sie das Papier in einem Bereich mit kontrollierter Luftfeuchtigkeit und Temperatur bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit und einer Raumtemperatur zwischen 19°C und 23°C.
- Wenn das Papier in einem Lager ohne Klimaanlage gelagert wird, benötigt es eine gewisse Stabilisierungszeit im Druckraum.
- Bitte öffnen Sie die Schutzverpackung erst unmittelbar vor dem Bedrucken des Papiers.