

PubliPress S

Schwarz Produktion
MAXAU

PubliPress S ist ein superkalandriertes, holzhaltiges SC-A Papier.

- Gleichmäßiger Ausdruck
- Geeignet für Rotationstiefdruck und Heatset Web Offset
- Hoher Druckglanz

PRODUZENT

Maxauer Papierfabrik GmbH

TYPISCHE ENDANWENDUNGEN

Zeitschriften
Beilagen
Kataloge
Broschüren
Einleger
Flyer

CHARAKTERISTISCHE DATEN

Fogra 40

ICC-PROFIL

SC_paper_eci.icc

DRUCKVERFAHREN

HSWO
Rotationstiefdruck

L* a* b* Sollwerte	L*	a*	b*	Fluoreszenz (ISO 12647-2)
ISO 5631-3 (D50/C2°)	87	-1,0	5,0	Schwach

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN (Sollwerte)

Material		g/m ²	39	42,5	45	47	49	52
Helligkeit	ISO 2470-2 (D65/10°)	%	64-66	64-66	64-66	64-66	65-67	65-67
CIE-Weißegrad	ISO 11476 (C/2°)	%	42	43	43	44	44	44
Opazität	ISO 2471	%	87	88	90	91	92	93
Glanz Hunter	ISO 8254-1	%	39	41	41	41	43	43
Dicke	ISO 534	µm	38	39	42	43	44	45
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	0,96	0,92	0,93	0,91	0,90	0,87
Glätte	ISO 8791-4 PPS (1MPa)	µm	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2

ROLLENSPEZIFIKATIONEN MAXAU

Hülsendurchmesser: 76 mm & 150 mm
Trimmbreite: 7200 mm
Breite: min. 400 mm, max. 4320 mm
Durchmesser: 1250 mm
Gewicht: max. 6800 kg

ZERTIFIKATE

EU Ecolabel DE/011/122
Quality ISO 9001
Environment ISO 14001
Health & Safety ISO 45001
Energy ISO 50001
FSC®CoC
PEFC™ CoC

UMWELT

enthält Recyclingfasern
Papier ist recycelbar
Verpackung ist recycelbar

LAGERUNG UND HANDHABUNG

- Lagern Sie das Papier in einem Bereich mit kontrollierter Luftfeuchtigkeit und Temperatur bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit und einer Raumtemperatur zwischen 19°C und 23°C.
- Wenn das Papier in einem Lager ohne Klimaanlage gelagert wird, benötigt es eine gewisse Stabilisierungszeit im Druckraum.
- Bitte öffnen Sie die Schutzverpackung erst unmittelbar vor dem Bedrucken des Papiers.