

# PubliPress

Schwarz Produktion  
**MAXAU**

**PubliPress** ist ein superkalandriertes, holzhaltiges SC-A Papier.

- Hohe Glätte
- Geeignet für Rotationstiefdruck und Heatset Web Offset
- Hoher Druckglanz

## PRODUZENT

Maxauer Papierfabrik GmbH

## TYPISCHE ENDANWENDUNGEN

Zeitschriften  
Beilagen  
Kataloge  
Broschüren  
Einleger  
Flyer

## CHARAKTERISTISCHE DATEN

Fogra 40

## ICC-PROFIL

SC\_paper\_eci.icc

## DRUCKVERFAHREN

HSWO  
Rotationstiefdruck

L* a* b* Sollwerte	L*	a*	b*	Fluoreszenz (ISO 12647-2)
ISO 5631-3 (D50/C2°)	88	-1,1	5,2	Schwach

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN (Sollwerte)

Material		g/m <sup>2</sup>	45	49	52	56
Helligkeit	ISO 2470-2 (D65/10°)	%	66	66	66	66
CIE-Weißegrad	ISO 11476 (C/2°)	%	43	45	45	45
Opazität	ISO 2471	%	90	91	92	94
Glanz Hunter	ISO 8254-1	%	45	45	47	47
Dicke	ISO 534	µm	41	43	44	47
Volumen	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	0,8-0,9	0,8-0,9	0,8-0,9	0,8-0,9
Glätte	ISO 8791-4 PPS (1MPa)	µm	1,0-1,2	1,0-1,2	1,0-1,2	1,0-1,2

## ROLLENSPEZIFIKATIONEN MAXAU

Hülsendurchmesser: 76 mm & 150 mm  
Trimmbreite: 7200 mm  
Breite: min. 400 mm, max. 4320 mm  
Durchmesser: 1250 mm  
Gewicht: max. 6800 kg

## ZERTIFIKATE

EU Ecolabel DE/011/122  
Quality ISO 9001  
Environment ISO 14001  
Health & Safety ISO 45001  
Energy ISO 50001  
FSC®CoC  
PEFC™ CoC

## UMWELT

enthält Recyclingfasern  
Papier ist recycelbar  
Verpackung ist recycelbar

## LAGERUNG UND HANDHABUNG

- Lagern Sie das Papier in einem Bereich mit kontrollierter Luftfeuchtigkeit und Temperatur bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit und einer Raumtemperatur zwischen 19°C und 23°C.
- Wenn das Papier in einem Lager ohne Klimaanlage gelagert wird, benötigt es eine gewisse Stabilisierungszeit im Druckraum.
- Bitte öffnen Sie die Schutzverpackung erst unmittelbar vor dem Bedrucken des Papiers.